

## KARTA TECHNICZNA

### INFORMACJE O PRODUKCIE

Klasa użyteczności	21-22-23/31-32
Klasa ścieralności	AC4
Grubość panela	8 mm
Rozmiar panela	1261 x 192 x 8 mm
Gwarancja (użytek domowy)	25 lat
Gwarancja (użytek komercyjny)	10 lat
V-Fuga	4 stronna prasowana
Wodoodporność	24 godziny*

\*gwarancja na wodoodporność obowiązuje przez 10 lat

### PAKOWANIE

Liczba desek w paczce	9
m <sup>2</sup> w paczce	2,179 m <sup>2</sup>
Waga paczki	16,5 kg
Liczba paczek na palecie	52
m <sup>2</sup> na palecie	113,308 m <sup>2</sup>
Waga palety	815 kg

### TOLERANCJE (ZGODNIE Z NORMĄ EN 13329)

PARAMETRY	WYMOGI NORM	WARTOŚCI WG STANDARDÓW
Odporność na ścieranie (EN 13329)	≥ 4000 cykli	≥ 6000 cykli
Klasa odporności na ścieranie (EN 13329)	AC4	AC4
Odporność na uderzenia (EN 13329)	mała kulka duża kulka	≥ 35mm ≥ 750mm
Odporność na zarysowania (EN 438-2, 25)	Obciążenie ≥ 3N	Obciążenie ≥ 3N
Efekt krzesel z kółkami (ISO 4918 +podkładzie)	Type W (EN 12529)	25000 cykli
Pęcznienie (ISO 24336)	po 24 godzinach zanurzenia przy temp. 20°C	≤ 18%
Siła blokowania (ISO 24334)	F10,2 długi bok Fmax długi bok Fs0,2 krótki bok Fmax krótki bok	≥ 1 kN/m ≥ 1 kN/m ≥ 2 kN/m ≥ 2 kN/m
Efekt nóżki meblowej (EN 424)	Bez widocznych uszkodzeń przy teście ze stopą typu 0	Bez widocznych uszkodzeń
Odporność na zaplamienia (EN 438)	Grupa 1 i 2 Grupa 3	Klasa 5 Klasa 4
Odporność na światło (EN ISO 105 B02) 2:2006/A1:2009 Procedure B - Cycle 5	Szara skala wzorcowa	Klasa ≥ 4 Klasa 4

### ŚRODOWISKO, BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE

PARAMETRY	WYMOGI NORM	WARTOŚCI WG STANDARDÓW
Emisja formaldehydu (EN 717-1)	ppm	E1<0,1
Właściwości antystatyczne (EN 1815)		≤ 2,0kV
Reakcja na ogień (EN 13501-1)	Klasa	Cfl-s1
Oporność cieplna (EN 12667)	m <sup>2</sup> K/W	0,055 m <sup>2</sup> K/W
Antypoślizgowość (EN 13893)	μ	μ≥0,30

